

c.d. Tablica 2

Wymagania	Pianki standardowe trudnopalne			
	CM-2740	CM-3030	CM-3040	FRF-2832
Gęstość pozorna [kg/m ³]	23,8-26,8	28,5-30,8	28,5-30,8	25,0-28,5
Maksymalna gęstość brutto bloku (do obliczenia z parametrów całego bloku) [kg/m ³]	29,8	33,3	33,3	30,5
Twardość, CLD [kPa]	3,5-4,9	2,6-3,9	3,6-4,9	2,8-4,6
Twardość, ILD [N] *	123-177	96-144	123-177	-
Elastyczność przy odbiciu nie mniej niż [%]	40	40	40	38
Odkształcenie trwałe nie więcej niż [%]	7	7	7	7
Wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż [kPa]	90	90	90	70
Wydłużenie względne przy zerwaniu nie mniej niż [%]	100	100	100	90
Odporność na wielokrotne ściskanie; strata grubości nie więcej niż [%]	7	7	7	7
Odporność na wielokrotne ściskanie; strata twardości nie więcej niż [%]	45	45	45	40
Palność wg BS 5852: Part 2: 1982	spełnia	spełnia	spełnia	-

* Wartość w [N] jest wartością poglądową. Nie podlega obowiązkowi badania w każdej partii. Decydująca jest wartość twardości, mierzona w [kPa].